PAT-NO:

JP359104523A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59104523 A

TITLE:

PRODUCTION OF INFRARED-RAY DETECTOR

PUBN-DATE:

June 16, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

IMAI, SOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP57215335

APPL-DATE:

December 7, 1982

INT-CL (IPC): G01J005/10

US-CL-CURRENT: 257/E31.093

# ABSTRACT:

PURPOSE: To remove accurately and easily an adhesive, by using a mercury

cadmium tellirium crystal substrate, which is formed into a prescribed pattern,

as a mask, and etching and removing the unnecessary adhesive exposed on a

sapphire substrate.

CONSTITUTION: An epoxy adhesive 2 is used to adhere an HqCdTe crystal


substrate 3 formed to a thin layer onto a sapphire substrate 1, and a resist

film is formed in accordance with a prescribed pattern. resist film is

used as a mask to etch the HqCdTe crystal substrate 3 with a

bromomethanol solution, and thereafter, the resist film is removed by a resist peeling agent or the like. The HgCdTe crystal substrate 3 formed in accordance with the prescribed pattern is used as a mask to etch and remove the epoxy adhesive.2 exposed on the surface of the sapphire substrate 1 with chemicals such as a concentrated sulfuric acid. Thus, the unnecessary epoxy adhesive on the substrate is removed accurately without damaging the HgCdTe crystal substrate 3.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—104523

**⑤**Int. Cl.<sup>3</sup> G 01 J 5/10

識別記号

庁内整理番号 7172-2G 砂公開 昭和59年(1984)6月16日

発明の数 1 審査請求 未請求・

(全 3 頁)

## 日本外線検知素子の製造方法

20特

願 昭57-215335

20出

頭 昭57(1982)12月7日

⑫発 明 者 今井宗一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 井桁貞一

明 . 細 曹

1. 発明の名称

赤外線検知業子の製造方法

2. 特許請求の範囲

- 3. 発明の詳細な説明
- (a) 発明の技術分野

本発明は赤外線検知表子の製造方法に係り、特に水銀・カドミウム・テルルを用いた光導電型検

知業子の製造方法の改良に関する。

## (b) 従来技術と問題点

従来の水銀・カドミウム・テルル(HgCdTe)を用いてなる光導電型(PC型)多素子検知素子を製作するには、サファイア基板上にエポキシ系接着剤により薄屑化したHgCdTe結晶基板を接着し、次いで上記HgCdTe結晶基板近傍のサファイア基板表面に残留しているエポキシ系接着剤を削り取る等の機械的除去法によって除去して、アルミニウム(AU)細線を超音波ポンディング法により取り付けるためのポンディングパッドを設けていた。

上記従来方法では、エポキン接着剤の不要部を除去する作業には細心の注意が必要で、多大の担数を要するにもかかわらず、HgCdTe結晶基板を損傷する恐れがあり、赤外線検知業子の信頼度及び製造歩配りを低下させる原因となっていた。昨今のように赤外線検知業子が多業子化し、素子寸法及び業子間分離幅がますます微細化するに伴い、なるので、この問題の解決は集眉の急を要する。

## (c) 一発明の目的

本発明の目的は上記問題点を解消して、サファ イア基板上の不要な接着剤を、たとえ微細素子で あっても、正確且つ容易に除去し得る赤外線検知 素子の製造方法を提供することにある。

#### (d) 発明の提成

本発明の特徴は、サファイア基板上に水銀・カ ドミウム・テルル結晶基板を所定の投着剤により 固着した後、前記水銀・カドミウム・テルル結晶 基板上に所定のパターンに従ってレジスト膜を形 成し、該レジスト膜をマスクとして前記水銀・カ ドミウム・テルル結晶基板をエッチングする工程 と、前記レジスト膜を除去した後、前記所定のパ ターンに形成された水銀・カドミウム・テルル結 品基板をマスクとして前記サファイア基板上に露 出せる不要な接着剤をエッチング除去して、サフ ァイア基板表面を鎔呈せしめる工程とを含むこと にある。

### (c) 発明の実施例

以下本発明の一実施例を製造工程の順に図面に

に従って形成された HgCdTe結晶基板 3 をマスクと して、過硫酸等の薬品によりサファイア基板1表 面に薛星せるエポキシ系の接着剤2をエッチング 除去する。

このようにすることによりサファイア基板1上 の不要なエポキシ系の接着剤 2 は、HgCdTe結晶基 板3に何ら損傷を与えることなく、HgCdTe結晶基 板3のパターンに従って正確に除去され、しかも この作業は極めて容易である。

このあとの工程は通常の赤外線検知業子の製造 工程に従って進めて良い。即ち第5図に示す如く、 蒸着法によりインジウム (In) のような金属を所 要部分に選択的に被着せしめて、各業子郎5及び 共通電極形成部 5 ′ 上よりサファイア基板 1 に導 出されたInよりなる導電層7及び7°を形成する。

次いで再び蒸着法により上記導電階で、7°に 略接続するように、クロム (Cr) 上に金 (Au) を 租屑した金屁膜 8 及び 8′ を形成し、更にこれの 上に蒸着法によりAIを選択的に被着せしめて、上 記Inよりなる導電層7.7'に接続するポンディ

より説明する。

第1図~第5図は上記一実施例を製造工程の順 に示す図で、各図の心は平面図、心は野部断面図 である。図において1はサファイア基板、2は例 えばエポキシ系の接着剤、3はHgCdTe結晶基板で ある.

まず第1図に示すように、サファイア基板1上 にエポキシ系の接着剤2を用いて薄層化したHgCd Te結晶基板 3 を接着する。この HgCdTe結晶基板 3 上に所定のパターンに従ってレジスト膜4を形成 する。

次いで第2図に示すように上記レジスト膜4を マスクとして、プロムメタノール溶液によりHgCd Te結品基板 3 をエッチングし、 HgCdTe結晶基板 3 の不要部を除去した後、第3図に示すようにマス クとして用いたレジスト膜4をレジスト剝離剤等 により除去する。同図において、5は個々の素子 部、5 は共通電極形成部、6 は素子間分離用の 切り欠き部である。

次いで第4図に見られる如く、所定のパターン

ングパッド9,9′を形成する。ここで上記Inよ りなる導電層で、で、とボンディングパッド9、 9'との段差に起因して電気的接続が損なわれる ことを防止するため、両者の投続部に再度Inを被 省せしめてもよい(同図の10)。なお図の11は受 光窓である。

## (f) 発明の効果

以上説明した如く本発明により、サファイア基 板上の不要な接着剤を正確且つ容易に除去し得る 赤外線検知素子の製造方法が提供される。

## 4. 図面の簡単な説明

第1四~第5図は本発明の一実施例をその製造 工程の順に示す図で、各図の(a)は平面図、(b)は要 部断面図である。

図において、1はサファイア基板、2は接着剤、 3はHgCdTe結晶基板、4はレジスト膜、5は素子 部、6は素子間分離用の切り欠き部、7,7゚は 導電層、 8 . 8 ' は金属膜、 9 . 9 ' はAUよりな るボンディングパッドを示す。

代理人 弁理士